



<b>Наименование:</b>	Краска интерьерная моющаяся ВД-АК-1180
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	Краска под колеровку. Используется в помещениях с повышенной влажностью, а также для окрашивания различных типов обоев.
<b>Выпускается в двух базах:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>База А</b> - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;</li> <li>• <b>База С</b> - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!</li> </ul>
<b>Преимущества:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;</li> <li>• допускается влажная уборка без применения абразивных моющих средств;</li> <li>• после высыхания образует ровную матовую поверхность;</li> <li>• светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);</li> <li>• имеет хорошее растекание (6-8 баллов);</li> <li>• обладает хорошей укрывистостью.</li> </ul>
<b>Колеровка:</b>	Может колероваться в пастельные тона вручную и с помощью автоматических колеровочных машин высококонцентрированными колеровочными пастами
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Белизна:</b>	Не менее 92%
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности.
<b>Расход:</b>	160-180 г/м <sup>2</sup> при одинарном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.
<b>Способ нанесения:</b>	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Возможно нанесение на старую масляную или пентафталевую краску с предварительным грунтованием поверхности грунтовкой по старой краске нашей фирмы. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой 1 час.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°С и влажности 60%.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 55%.

<b>Плотность:</b>	1,5 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Применять краску в помещениях с повышенной влажностью и на часто смачиваемых поверхностях, например, в душевых кабинах, банях, и пр.; окраска поверхности при температуре ниже +7°С.
<b>Технические условия:</b>	2316-004-32998388-2011 изм. 1,2,3