



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

DYOPASIL



Описание	Интерьерная водоземulsionная силиконовая краска
Особенности	Обладает отличной укрывистостью, отлично отталкивает воду и обладает повышенными паропроницаемыми свойствами, препятствует тем самым образованию грибка и плесени. Образует прочное долговечное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям, образованию трещин и царапин. Обладает олеофобными свойствами, отталкивающими грязь и жиры от поверхности, не позволяет загрязнениям впитываться. Устойчива к влажной уборке с применением моющих средств, не образуя подтеков.
Область применения	Для любых видов интерьерных поверхностей: стен и потолков. Подходит для нанесения на полностью подсушенные минеральные поверхности (бетон, газобетон, кирпич, камень, гладкие известково-цементные штукатурки, гипсовое, дисперсионные штукатурки и шпатлевки), старые окрашенные поверхности, гипсокартон, обои под покраску и деревянные поверхности (ДСП, МДФ). Предназначена для окрашивания поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой - гостиные, спальни, офисы, кабинеты, холлы, коридоры и т.д.
Базы	Белая
Разбавление	Перед применением краску необходимо разбавить на 10-15% водой, тщательно перемешать. Второй слой можно наносить после высыхания первого через 2-4 часа
Расход	При однослойном нанесении по загрунтованной гладкой поверхности 1л укрывает до 14м ² .
Способ нанесения	Кисть, валик, распыление
Подготовка поверхности и нанесение	Перед нанесением поверхность необходимо очистить от жира, грязи и вздутых слоев краски. Старую окрашенную поверхность необходимо слегка обработать наждачной бумагой. Пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки, следует удалить с поверхности. В случае необходимости выровнять стены интерьерной шпатлевкой. Необходимо обязательно прогрунтовать поверхность с легкой осыпью, сильно впитывающие поверхности. Свежештукатуренные поверхности рекомендуется обрабатывать через 2-4 недели.
Условия и срок хранения	Хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления
Упаковка	3 кг, 10 кг, 14кг, 20 кг