


SketchPaint

Белое маркерное покрытие

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uift

ИНСТРУКЦИЯ



Видео инструкция
на сайте www.magpaints.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность необходимо очистить и зашкурить
- SketchPaint можно наносить непосредственно на слегка впитывающие поверхности, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint
- Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящим грунтом
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски
- Темные поверхности окрасьте белой краской на водной основе
- Обеспечьте максимально гладкую поверхность перед нанесением SketchPaint. Любые неровности будут препятствовать хорошей эксплуатации маркерной поверхности

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- Не наносите при температуре <math>< 10\text{ C}^\circ</math> или влажности > 80%
- Не забудьте надеть защитные очки и перчатки
- Если необходимо, разбавьте водой
- Нанесите в течение одного часа после смешивания

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Разделите банки, откройте большую банку с базой (компонент В) и хорошо перемешайте. Затем откройте маленькую банку с отвердителем (компонент А) и перелейте полное содержимое в большую банку. Тщательно перемешивайте смесь в течение 3 минут. После добавления отвердителя база будет немного гуще
- Вылейте смесь в лоток для краски и напайте валик краской
- Удалите излишки краски с валика и нанесите SketchPaint на поверхность длинными вертикальными штрихами
- Во избежание преждевременной сушки всегда наносите краску по мокрому слою
- Равномерно распределите SketchPaint по поверхности и прекратите нанесение
- Время высыхания SketchPaint до отлипа примерно 4 часа
- Удалите малярную ленту в течение 1 часа после нанесения SketchPaint, чтобы предотвратить повреждение краев
- При необходимости можно нанести второй слой SketchPaint. В течение 4 часов это можно сделать без подготовки первого слоя
- По истечении 4 часов первый слой SketchPaint затвердеет, для нанесения второго слоя сначала следует отшлифовать первый слой мелкозернистой наждачной бумагой, а затем тщательно очистить

СОВЕТЫ

- Регулярно проверяйте, что поверхность окрашивается равномерно
- Для больших поверхностей разбавляйте SketchPaint водой
- Если используете несколько комплектов, заранее смешивайте следующий
- Используйте новый валик и лоток для каждого комплекта, не смешивайте старую краску с новой
- Для удаления малярной ленты по истечении часа после нанесения краски, используйте острый нож, чтобы не повредить края поверхности
- Соблюдайте рекомендованный расход SketchPaint, слишком тонкий слой сотрется, слишком толстый будет неровным
- Не закрывайте банку с перемешанными компонентами
- При использовании вне помещения не наносите при дожде и под прямыми солнечными лучами, обеспечьте защиту поверхности в течение 5 дней




SketchPaint

Прозрачное маркерное покрытие

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft

ИНСТРУКЦИЯ



Видео инструкция
на сайте www.magpaints.ru

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- Не наносите при температуре <math>< 10\text{ C}^\circ</math> или влажности > 80%
- Не забудьте надеть защитные очки и перчатки
- Если необходимо, разбавьте водой
- Нанесите в течение одного часа после смешивания

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Разделите банки, откройте большую банку с базой (компонент В) и хорошо перемешайте. Затем откройте маленькую банку с отвердителем (компонент А) и перелейте полное содержимое в большую банку. Тщательно перемешивайте смесь в течение 3 минут. После добавления отвердителя база будет немного гуще
- Вылейте смесь в лоток для краски и напайте валик краской
- Удалите излишки краски с валика и нанесите SketchPaint на поверхность длинными вертикальными штрихами
- Во избежание преждевременной сушки всегда наносите краску по мокрому слою
- Равномерно распределите SketchPaint по поверхности и прекратите нанесение
- Время высыхания SketchPaint до отлипа примерно 4 часа
- Удалите малярную ленту в течение 1 часа после нанесения SketchPaint, чтобы предотвратить повреждение краев
- При необходимости можно нанести второй слой SketchPaint. В течение 4 часов это можно сделать без подготовки первого слоя
- По истечении 4 часов первый слой SketchPaint затвердеет, для нанесения второго слоя сначала следует отшлифовать первый слой мелкозернистой наждачной бумагой, а затем тщательно очистить

СОВЕТЫ

- Регулярно проверяйте, что поверхность окрашивается равномерно
- Для больших поверхностей разбавляйте SketchPaint водой
- Если используете несколько комплектов, заранее смешивайте следующий
- Используйте новый валик и лоток для каждого комплекта, не смешивайте старую краску с новой
- Для удаления малярной ленты по истечении часа после нанесения краски, используйте острый нож, чтобы не повредить края поверхности
- Соблюдайте рекомендованный расход SketchPaint, слишком тонкий слой сотрется, слишком толстый будет неровным
- Не закрывайте банку с перемешанными компонентами
- Использовать маркерную поверхность SketchPaint можно через 5 дней после нанесения



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ


- Поверхность необходимо очистить и зашкурить
- SketchPaint можно наносить непосредственно на слегка впитывающие поверхности, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint
- Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящим грунтом
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски
- При необходимости сначала нанесите краску выбранного цвета на выбранную поверхность и дайте ей хорошо высохнуть
- Обеспечьте максимально гладкую поверхность перед нанесением SketchPaint. Любые неровности будут препятствовать хорошей эксплуатации маркерной поверхности

MagnetPaint


Магнитная краска

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft

ИНСТРУКЦИЯ

 Видео инструкция
на сайте www.magpaints.ru

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

-  Не наносите при температуре < 5 C° или влажности > 80%
-  Не забудьте надеть респиратор для защиты и перчатки
-  Используйте 1 л для окраски < 2 кв.м. в три слоя
-  Для более сильного эффекта нанесите доп. слой краски

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Откройте магнитную краску MagnetPaint и перемешайте до однородной массы
- При хранении тяжелый магнитный компонент может выпасть в осадок. Помешайте банки емкостью 2,5 л и 5 л, если необходимо, с помощью дрели с насадкой для перемешивания краски или строительного миксера
- Налейте MagnetPaint в лоток для краски и пропитайте короткошерстный валик краской
- Удалите лишнюю краску и нанесите MagnetPaint на подготовленную поверхность
- Используйте короткие движения, чтобы равномерно распределить MagnetPaint на небольшую площадь, пока валик больше не будет наносить никакой краски. Это обеспечивает самый плавный результат
- Нанесите слой MagnetPaint по частям на всю поверхность. Слишком толстый слой краски создаст неровную поверхность
- После высыхания первого слоя (4 часа) вы можете наносить второй (и третий) слой таким же образом
- Если у вас все еще осталась краска после трех слоев, вы можете использовать ее для нанесения дополнительного слоя. Это увеличит магнитный эффект поверхности
- Для получения более гладкого результата вы можете шлифовать краску MagnetPaint с помощью наждачной бумаги № 120 после нанесения каждого слоя
- По истечении 4 часов первый слой SketchPaint затвердеет, для нанесения второго слоя сначала следует отшлифовать первый слой мелкозернистой наждачной бумагой, а затем тщательно очистить
- Используйте респиратор для защиты и тщательно очищайте поверхность.
- Если необходимо, проверьте магнитную силу до того, как будете наносить финишное покрытие на MagnetPaint

СОВЕТЫ

Через 24 часа после нанесения последнего слоя MagnetPaint на поверхность можно крепить магниты. Магнитную краску можно использовать с любым типом магнита

Сила притяжения зависит не только от толщины слоя MagnetPaint, но также от силы используемого магнита и площади контактной поверхности магнита с краской

Неодимовые (редкоземельные) магниты имеют самую большую магнитную силу. Гибкие (виниловые) магниты имеют большую контактную поверхность.

Выберите правильный магнит в зависимости от того, что вы хотите прикрепить к поверхности




BlackboardPaint





Краска для школьных досок

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft

ИНСТРУКЦИЯ

 Видео инструкция
на сайте www.magpaints.ru

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

- | | |
|--|---|
|  Не наносите при температуре < 10 C° или влажности > 80% |  Не забудьте надеть респиратор для защиты и перчатки |
|  Расход 1 литр краски на 10 кв.м. в один слой |  Можно разбавить водой не более 3% от объема |

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Откройте банку с краской BlackboardPaint и перемешайте до однородности
- Вылейте краску BlackboardPaint в лоток для краски и пропитайте валик краской
- Удалите излишки краски с валика и нанесите краску на поверхность
- Придерживайтесь примерного расхода
- Время высыхания до отлипа краски BlackboardPaint составляет 30 минут, в зависимости от обстоятельств. Для хорошего результата обычно достаточно одного слоя краски
- Проверьте, нужен ли второй слой BlackboardPaint. При необходимости: после 6 часов высыхания первого слоя слегка отшкурьте краску и нанесите второй слой

СОВЕТЫ

После нанесения краска BlackboardPaint должна высохнуть в течение 3 дней, прежде чем на ней можно будет писать мелом

Не используйте для очистки абразивные материалы или сильное давление – это повредит поверхность

Можно использовать любой тип сухого мела, за исключением восковых мелков

Использование меловых маркеров может оставлять разводы

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Необходимо тщательно очистить и отшлифовать поверхность
- Грифельную краску BlackboardPaint можно наносить непосредственно на слегка впитывающие основания, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint
- Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящей грунтовкой
- Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости
- Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои краски. Обеспечьте максимально гладкую поверхность
- Для светлых оттенков краски BlackboardPaint темное основание следует сначала перекрасить в нейтральный цвет
- Для темных оттенков краски BlackboardPaint светлое основание следует сначала перекрасить в нейтральный цвет
- Грифельную краску BlackboardPaint (прозрачная база) необходимо заколеровать в выбранный цвет. Не наносите прозрачную базу без колеровки




MagnetPlaster

Магнитная штукатурка

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft

ИНСТРУКЦИЯ

 Видео инструкция
на сайте www.magpaints.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и обезжиренной
- Удалите все отслаивающиеся слои краски, снимите обои, обеспыльте
- При необходимости нанесите финишную шпатлевку и загрунтуйте

ИНСТРУМЕНТ

- Для нанесения грунта используйте кисть или валик
- Для нанесения MagnetPlaster используйте шпатель, кельму
- Для выравнивания используйте наждачную бумагу с теркой
- Для очистки инструментов используйте воду

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Наносить при температуре выше +10°C
- Наносить на поверхность, подготовленную к окраске
- Загрунтуйте поверхность и дайте высохнуть
- Тщательно размешайте MagnetPlaster
- Наносите MagnetPlaster при помощи шпателя и мастерка
- Нанесите MagnetPlaster в один слой толщиной 1 мм
- Время высыхания MagnetPlaster на отлип - 4 часа
- После высыхания MagnetPlaster нанесите финишное покрытие
- Неизрасходованный MagnetPlaster можно использовать для нанесения дополнительного слоя
- Время высыхания MagnetPlaster до нанесения финишного слоя 12 часов

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

- В один слой: 1 л на 1 кв.м., при нанесении слоя толщиной примерно в 1 мм в зависимости от подготовки поверхности и способа нанесения
- Для более сильного эффекта нанесите более толстый слой MagnetPlaster и используйте неодимовые магниты
- Максимальная возможная толщина слоя 1.8 мм. При нанесении более толстого слоя на поверхности могут появиться трещины

СОВЕТЫ

Через 24 часа после нанесения MagnetPlaster на поверхность можно крепить магниты

Можно использовать любые типы магнитов. Сила притяжения зависит от магнитной силы магнитов. На силу притяжения влияет толщина слоя, вид магнитов, расстояние между магнитом и поверхностью

Выбирайте подходящие магниты для своих целей. MagPaint предлагает неодимовые магниты, магнитную ленту и разнообразные детские магниты

Неодимовые (редкоземельные) магниты имеют самую большую силу притяжения




SketchPaint PFP

Маркерное покрытие

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uift





ИНСТРУКЦИЯ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и прочной. Обезжирьте при необходимости
- SketchPaint можно наносить без подготовки на существующие покрытия, камни, дерево, пластик или металл
- Для нанесения на впитывающие поверхности, магнитную краску MagnetPaint, магнитную штукатурку MagnetPlaster, обработайте поверхность подходящим грунтом
- Для создания маркерной поверхности любого цвета используйте заколерованную краску на водной основе хорошего качества как базовый слой

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

-  Не наносите при температуре < 10 °C или влажности > 20%
-  Не забудьте надеть респиратор для защиты и перчатки
-  При необходимости разбавляйте уйатспиритом (> 3%)
-  Используйте только чистые и сухие инструменты

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Наносите при температуре выше +10°C и влажности выше 20%.
- Убедитесь в отсутствии пыли и загрязнений. Все неровности будут видны после нанесения SketchPaint.
- SketchPaint содержит добавки, улучшающие внешний вид и может подчеркнуть разницу в цвете окрашиваемой поверхности
- Убедитесь, что поверхность, на которую будет наноситься SketchPaint, равномерно окрашена базовым цветом
- При нанесении SketchPaint используйте перчатки и обеспечьте вентиляцию
- Перемешайте SketchPaint тщательно перед нанесением
- Нанесите один слой тонко и равномерно. Избегайте слишком толстого слоя
- Регулярно проверяйте равномерность нанесения SketchPaint
- Старайтесь избегать повторной прокатки из-за быстрого времени высыхания
- Примерное время высыхания SketchPaint «на отлип» - 1 час в зависимости от влажности

СОВЕТЫ

Поверхность готова к использованию через 24 часа после нанесения маркерного покрытия SketchPaint PFP

Трудноудаляемые остатки маркера можно удалить влажной тканью или при помощи спрея SketchCleaner

Мы рекомендуем использовать наши фирменные маркеры SketchMarkers. Проверяйте стираемость маркеров других производителей на небольшом участке маркерного покрытия, прежде чем писать на всей поверхности

На поверхности SketchPaint PFP можно писать с помощью маркеров SketchMarkers, доступных в наборах из 4 штук (черный, синий, зеленый, красный) или других цветов

Рекомендуется использовать спрей SketchCleaner каждый день, чтобы поддерживать чистоту поверхности

Случайно нанесли перманентный маркер? Осторожно удалите надпись ацетоном. Не используйте абразивные чистящие средства




GreenscreenPaint

Краска Зелёный экран

MagPaint Europe BV Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft

ИНСТРУКЦИЯ

 Видео инструкция
на сайте www.magpaints.ru

ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ

-  Не наносите при температуре < 10 C° или влажности > 80%
-  Не забудьте надеть респиратор для защиты и перчатки
-  Рекомендуется наносить два слоя на магнитную краску
-  Можно наносить меховым валиком с коротким ворсом

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ

- Не наносите при температуре ниже +10° C и/или когда относительная влажность превышает 80%
- Откройте GreenscreenPaint и тщательно перемешайте до однородности
- Вылейте GreenscreenPaint в лоток для краски и насытите валик краской
- Удалите излишки краски и нанесите слой GreenscreenPaint на поверхность
- Придерживайтесь теоретического расхода краски при нанесении
- Не обращайте внимания на различия в цвете или следы валиков на мокрой краске. Как только краска высохнет, у нее всегда будет равномерный цвет
- Время высыхания GreenscreenPaint на отлип - 30 минут, в зависимости от условий
- Одного слоя краски обычно будет достаточно для хорошего результата на хорошо подготовленной поверхности
- При нанесении на магнитную краску MagnetPaint могут потребоваться 2 слоя

СОВЕТЫ

Используйте программное обеспечение для работы с видео, например, Adobe Premiere Pro, iMovie, Magix Video Deluxe, Pinnacle Studio Plus, Sony Vegas и т.д.

Убедитесь, что объект на Хромакей-фоне не зеленый, а люди не одеты в зеленую одежду.

Правильно установите освещение: на фоне не должно быть теней

Объект должен быть расположен на расстоянии не менее трех метров от Хромакей-фона и должно применяться фоновое освещение

Развеваящиеся волосы являются серьезной проблемой, так как они обычно слишком тонкие, чтобы их можно было обнаружить с помощью компьютера, а это значит, что волосы часто исчезают при обработке



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Лучше всего наносить GreenscreenPaint на гладкую поверхность, такую как гипсокартон или гладкая шпаклеванная стена
- Деревянные основания должны быть предварительно обработаны грунтовкой, подходящей для дерева
- Пластиковые или окрашенные поверхности должны быть тщательно отшлифованы и очищены, чтобы обеспечить оптимальную адгезию
- Если в качестве базового слоя используется магнитная краска MagnetPaint, ее необходимо выровнять до максимально гладкого состояния