



Valtti Expert Akva - Валтти Эксперт Аква

Тип	Высокоэффективная декоративно-защитная лазурь. Покрытие обладает повышенной стойкостью к воздействию грибов (грибостойкость ПГХ0 ГОСТ 9.050-75, метод 2).
Область применения	Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, клееного бруса, строганых и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Позволяет существенно продлить срок службы древесины и придает ей декоративный эффект, сохраняя ее структуру. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, синевы и плесени. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки Valtti Expert Base и лазури Valtti Expert Akva, особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде. Не рекомендуется наносить на бревно и свежий брус.
Объекты применения	Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базис	EP
Цвета	7 готовых цветов: сосна, палисандр, тик, белый дуб, рябина, оregon. Цвет стикера на упаковке может отличаться от цвета продукта в таре, а также цвета готового покрытия. Восприятие цвета зависит от типа поверхности, ее цвета, пористости, а также от степени блеска, количества слоев и способа нанесения. Для более точного определения цвета готового покрытия рекомендуется ориентироваться на рекламные материалы Tikkurila, представленные в точке продажи. Колеруется по каталогу Tikkurila «Valtti». Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде. Каталог цветов "Валтти"
Цветовые каталоги	
Степень блеска	Полуматовая
Расход	7–10 м ² /л по строганной поверхности; 5–7 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Тара	0,9л; 2,7 л; 9 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, губкой или распылением.
Время высыхания	Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.



Valtti Expert Akva - Валтти Эксперт Аква

Сухой остаток	Ок. 24% в зависимости от цвета
Плотность	1,01 - 1,05 кг/л.
Хранение	В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке - 2 года.
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины должна быть ниже 20%, оптимальным условием является влажность 4%. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже 5 °С, а относительная влажность воздуха – не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре 10 – 20 °С. Не рекомендуется производить окраску, если ожидается выпадение осадков (дождь, роса) в течение суток после окрашивания. При влажности выше допустимой высыхание лазури значительно ухудшается, возможна конденсация влаги и выпадение росы на свежеекрасненную поверхность, что может привести к появлению дефектов пленки, например, снижению блеска. Не рекомендуется производить окраску под прямым воздействием солнечных лучей либо на нагретые поверхности, так как это приведет к нежелательно быстрому высыханию лазури

Средний прогнозируемый срок службы покрытий, обработанных в системе с биозащитной грунтовкой Valtti Expert Base, составляет до 9 лет при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.tikkurila.ru). В светлых оттенках, а также в случае эксплуатации покрытия на южной или юго-западной стороне, долговечность покрытия может быть значительно меньше 9 лет. В данном случае дополнительную защиту может обеспечить нанесение продукта не менее чем в 3 слоя.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Поверхность тщательно очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором Numeenpoisto, соблюдая инструкцию по применению. Перед обработкой свежего бруса необходимо убедиться в том, что соблюдены сроки выдержки и усадки материала. Обязательным этапом перед окраской является шлифовка бруса. Далее необходимо загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой Valtti Expert Base, которую также рекомендуется использовать для «консервации» древесины перед последующей окраской. Особенно тщательно следует грунтовать торцевые концы деревянных конструкций, места стыков и все поверхности, подвергающиеся сильной нагрузке. Следует учитывать, что биозащитная грунтовка не защищает поверхность от разрушающего воздействия УФ-излучения.

Не обрабатывать мерзлую древесину.

Металлические детали (гвозди, скобы и др.) следует предварительно обработать антикоррозионным составом.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. Очистить поверхность от грибка, гнили и плесени. При необходимости промыть ее раствором Numeenpoisto, соблюдая инструкцию по применению. Старое покрытие можно удалить механическим способом, например, с помощью жесткой щетки или пескоструйкой, или подходящим химическим средством. С



Valtti Expert Akva - Валтти Эксперт Аква

Окраска	<p>точки зрения сохранения строения древесины химическое удаление более предпочтительно. Очищенную до чистой древесины поверхность загрунтовать биозащитной грунтовкой Valtti Expert Base. Не обрабатывать мерзлую древесину.</p> <p>Лазурь перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, губкой или краскораспылителем по направлению волокон древесины ровно и непрерывно по всей длине доски или нескольких досок одновременно, во избежание образования видимых стыков. Следует избегать нанесения слишком толстых слоев. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Рекомендуется начинать окраску с торцов, поскольку именно таким образом влага быстрее всего впитывается в древесину. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшихся волокон древесины. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. После окончания работ инструменты очистить водой.</p>
Очистка инструментов	
Уход	<p>В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.</p>
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC	<p>«Valtti Expert Akva» содержит VOC (ЛОС) макс. 130г/л</p>

ОХРАНА ТРУДА



Раздражающее вещество

Лазурь пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими антисептиками, лаками, красками и растворителями. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами. Опасность самовоспламенения! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке - 2 года.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**





Техническая спецификация
15.08.2019

Valtti Expert Akva - Валтти Эксперт Аква