



# «РЕЗИНОВАЯ КРАСКА»

**Готовая к употреблению высокоэластичная краска для наружных и внутренних работ**

## **СВОЙСТВА :**

- водоразбавляемая, колеруемая, полуматовая краска на акрилатной дисперсии
- обладает хорошей адгезией, высокой укрывистостью
- повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (сырость, перепады температур и т.д.); можно наносить в сырых помещениях
- после отверждения сохраняет свои свойства при температуре от -50°С до + 60°С.
- водонепроницаема, но позволяет поверхности "дышать"
- высокая износостойчивость (мытьё)
- легко наносится, быстро сохнет
- безвредна!
- не содержит токсичных и горючих растворителей!
- щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным раствором
- безвредна, без запаха!

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :**

- для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, оклеенных обоями, гипсокартонных, древесностружечных, древесноволокнистых поверхностей, дереву, черепице, асфальту, асбоцементу, и оцинкованной стали!
- для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками, подготовленных согласно нижеуказанной инструкции
- не применять для окраски дверей, мебели, полов

## **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ :**

- неокрашенную поверхность тщательно очистить
- удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- пористые поверхности обязательно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ
- при наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить
- твёрдые глянцевые поверхности (напр. окрашенные масляными или алкидными красками) ошлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и высушить

## **НАНЕСЕНИЕ :**

- перед применением краску тщательно перемешать
- разбавление не рекомендуется
- наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при температуре не менее +5 °С на сухую поверхность
- регулярно перемешивайте краску во время работы
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего
- инструмент промыть водой сразу после окончания работы

## **ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА :**

- перед влажной обработкой дать краске набрать окончательную твердость в течение 7 дней
- мыть мыльными растворами.
- можно обрабатывать антисептиком.

*Вся продукция изготавливается на основе высококачественных исходных материалов: латексов BASF, DOW, FINDISP, цветовых пигментов швейцарской фирмы CIBA, DuPont (США) etc.*

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Разбавитель        | Не рекомендуется, при необходимости - вода   |
| Время высыхания    | "На отлип" 30 - 60 минут, до твердого состояния 1,5 - 3 часа (В зависимости от температуры и влажности).   |
| Сухой остаток      | Не менее 45%   |
| Плотность          | ~ 1,1 кг = 1 л   |
| Блеск              | Полуматовый.   |
| Расход             | 120 – 150 гр/м2 - окрашенная или прогрунтованная поверхность,<br>160 – 190 гр/м2 - шпатлёванная поверхность, обои, гипсокартон,<br>ДСП, ДВП<br>250 гр/м2 и более - бетон, штукатурка |
| Колеровка          | По каталогу "Monicolor Nova", или любыми колерными пастами подходящими для вододисперсионных красок.   |
| Чистка инструмента | Водой с содой и мылом или моющими средствами   |
| Стойкость к мытью  | Повышенная   |
| Атмосферостойкость | Отличная, даже в промышленной среде  |
| Хранение           | Защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.                       |
| Токсичность        | Экологически безвредна, без запаха   |
| Стандарты          | ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТЫ  |

### **ГАРАНТИИ :**

- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.
- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.
- работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).
- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.
- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического прогресса.
- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем
- инструкция производителя носит рекомендательный характер.