

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ СТРОЙТЕКС

Тип Грунтовка адгезионная акрилатная для внутренних и наружных работ, образует шероховатую поверхность, улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями.

Область применения Предназначена для внутренних и наружных работ для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований и монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания) перед облицовкой керамической плиткой, нанесением цементных, цементно-известковых, полимерных, гипсовых и декоративных штукатурок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	4 - 6 м ² /кг, зависит от способа нанесения и впитывающей способности основания.
Сухой остаток	Ок. 64%.
Плотность	1,5 – 1,6 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью и валиком.
Время высыхания при (20±2)°С и относительной влажности (60±5) %	1 час. Штукатурные и облицовочные работы проводить не ранее, чем через 12 часов после нанесения последнего слоя грунтовки.
Цвет	Розовый.
Хранение и транспортировка	При температуре выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	18 месяцев со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.
Фасовка	12кг, 18кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Температура воздуха и основания должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 60 %. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, остаточная влажность подложки не должна превышать 4%. В случае ожидания возникновения процесса усадки – рекомендуется отказаться от применения гипсовых систем до момента окончания усадочных процессов. В случае несоблюдения условий грунтования, расхода и времени высыхания возможно критическое снижение адгезии штукатурных слоев к грунтовке.
Предварительная подготовка	Перед нанесением поверхность очистить от грязи, жира, пыли, непрочно держащихся старых покрытий.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)**

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ СТРОЙТЕКС

Грунтование Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку кистью или валиком в один слой.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими растворителями.
Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки грунтовки не выливать в канализацию и водоемы.
Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий:
8-800-700-44-22 (звонок по России бесплатный)**