



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«WOOD GUARD»

Тип	Водоразбавляемый кроющий антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла для наружных деревянных поверхностей, сохраняющий структуру древесины, придающий поверхности матовый блеск.
Область применения	Кроющий антисептик на акрилатной основе с добавлением льняного масла «WOOD GUARD» предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибов, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	9 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 35%
Плотность	1,15 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Блеск	Матовый
Базис	VVA и VC. Краску базы VVA можно применять как таковую или колеровать. Краску базы VC применять только в колерованном виде.
Цвет	Колеровка по каталогам для деревянных фасадов.
Хранение	Кроющий антисептик «WOOD GUARD» хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить. После очистки поверхности обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood Aqua в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. С ранее обработанной антисептиком поверхности удалить отслаивающееся покрытие, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood Aqua в 1 слой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Кроющий антисептик перед применением и в процессе нанесения тщательно перемешивать. Наносить на подготовленную поверхность кистью или распылением в 1-2 слоя. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Кроющий антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки антисептика утилизировать с соблюдением местного законодательства.