

## Alpina Надежная Интерьерная

Матовая дисперсионная краска для внутренних работ с хорошей укрывистостью, стойкая к нагрузкам. Легко раскатывается, особенно подходит для больших площадей.



белая

### ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА

#### Размеры упаковки:

2,5л; 5л; 10л

#### Назначение:

матовая водно-дисперсионная акриловая краска с хорошей укрывистостью, стойкая к нагрузкам и истиранию. Для окраски стен и потолков внутри помещений.

#### Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится валиком
- Быстро высыхает
- Глубоко-матовая поверхность
- Хорошая износостойкость

#### Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки внутри помещения:

- известково-цементные штукатурки
- дисперсионные шпательки и краски
- гипсовые штукатурки, шпательки, гипсокартон
- обои (виниловые, флизелиновые, водостойкие бумажные)
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон

#### Цветовые тона/ Колеровка:

белая краска: может быть заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint

#### Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, полное высыхание длится 2-3 дня.

При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

#### Степень глянца:

матовая

#### Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью. Возможно нанесение краскопультом: диаметр сопла 0,48-0,53мм, угол распыления 50°, давление 180 bar. Перед использованием материал необходимо перемешать.

Нанести краску в 1 слой, при необходимости 2.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света. Технологический перерыв между 1-м и 2-м слоем краски: 6-8 час.

#### Расход:

**10 литров хватает приблизительно на 70-75 м<sup>2</sup> (ок. 130-140 мл/м<sup>2</sup>) на один слой** на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

#### Структура покрытия / Разбавление:

Необходимость предварительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)

#### Грунтовочное покрытие:

Alpina Надежная интерьерная разбавленной на 5- 10% (по объёму) воды.

#### Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Надежная интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% (по объёму) воды.

#### Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



## Alpina Надежная Интерьерная

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

#### Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие прогрунтовать материалом Alpina Tiefgrund. Сильно впитывающие и имеющие осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Tiefgrund два раза (мокро по мокрому). Alpina Tiefgrund является концентратом грунтовки, учитывайте информацию по разбавлению.

#### Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina Tiefgrund (разбавленной водой 1:4).

#### Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить. На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Надежная интерьерная** разбавленной водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Tiefgrund..

#### Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия замотать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Надежная интерьерная** разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой **Alpina EXPERT Quarz-Grund** (Альпина Кварц-Грунд).

#### Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом **Alpina Tiefgrund..**

#### Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибами очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку **Alpina Грунтовка против плесени**. Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная**. При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina Tiefgrund**.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Техническая информация № 220\_RU по состоянию на октябрь 2019 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.