



Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat (Альпина ЭКСПЕРТ Грунтовка глубокого проникновения)

Концентрат грунтовки глубокого проникновения 1:3

Для внутренних и наружных работ
Хорошо укрепляет и улучшает сцепление
Снижает водопоглощение и экономит расход
Универсально пригоден для всех видов отделочных работ



прозрачная

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

10 л, 1 л

Назначение:

Концентрат грунтовки глубокого проникновения для подготовки наружных и внутренних впитывающих минеральных и полимер минеральных поверхностей к выполнению различных видов отделочных работ.

Применяется только в разбавленном виде! Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет окрашиваемые поверхности и снижает их впитывающую способность, повышает адгезию к последующим защитно-отделочным покрытиям: лакокрасочным материалам, штукатуркам, шпаклевкам, клеевым растворам. Не содержит растворителей, быстро высыхает, уменьшает расход краски, минимизирует риски образования пятен и полос при высыхании красок.

Свойства:

- Высокая проникающая и укрепляющая способность;
- Улучшает межслойное сцепление, предупреждает отслоение защитно-отделочных покрытий;
- Снижает впитывающую способность пористых поверхностей, усиливает защитные водоотталкивающие свойства финишных красок и штукатурок;
- Уменьшает расход жидких отделочных материалов (краски, лаки, тонкослойные декоративные штукатурки);
- Устраняет риски образования пятен и полос при высыхании красок;
- Водоразбавляемая, без растворителей и экологически безопасная.

Подходящие типы оснований:

- цементные и цементно известковые штукатурки и шпаклевки
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон
- гипсовые основания (штукатурки, шпаклевки, гипсокартон, лепнина)
- старые впитывающие отделочные покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые штукатурки и краски

Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачная после высыхания на подложке
продукт не подлежит колеровке

Степень глянца:

шелковисто-матовая, необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании.

Способ нанесения/ Инструмент:

На нормально и сильно впитывающие основания нанести приготовленную грунтовку с помощью кистей, интенсивно, в один проход. Допускается наносить материал валиками и затем распределять кистями для устранения излишков. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохода "мокрое-по-мокрому". На гипсовые основания и для обеспыливания поверхности наносить материал валиками. Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков и избыточного грунтования поверхности (образование блестящих невпитывающих участков).

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 5 часов можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 270-400 м² (25-37,5 мл/м² неразбавленного концентрата) на один слой на гладкой поверхности в зависимости от впитывающей способности подложки (см. главу Разбавление / Приготовление грунтовки). На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Разбавление/ Приготовление грунтовки:

Перед использованием концентрат тщательно перемешать, разбавить чистой водой и снова тщательно перемешать. **Соблюдать следующие пропорции разбавления:**

- для нормально впитывающих оснований (штукатурка, бетон): 1 часть концентрата на 3 части воды;
- для сильно впитывающих, выражено пористых оснований: 1 часть концентрата на 4 части воды;
- для обеспыливания слабо впитывающих оснований: 1 часть концентрата на 5 частей воды.

Состав:

Дисперсия акрилового сополимера, вода, модифицирующие аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/н) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОС.



Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка основания:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (ВУ) / СП 71.13330.2017 (РУ). При устройстве штукатурных систем утепления ETICS (ЛШСУ / СФТК) следует руководствоваться локальными технически-правовыми нормами.

Цементные, цементно-известковые штукатурки:

Новые цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется не обрабатывать 2-4 недели в зависимости от температуры, влажности окружающего воздуха и толщины слоя новой штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Перед грунтованием разбавить концентрат в зависимости от впитывающей способности подложки (см. главу Разбавление/Приготовление). Крупнопористые, нормально впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать за 1 проход. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки грунтовать два раза (мокрое по мокрому).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с мелящей поверхностью очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие окрасочным материалом **Alpina EXPERT Acryl Fassade** и т.п. краской, разбавленной водой до 10% объема или загрунтовать адгезионной грунтовкой **Alpina EXPERT Beton-Kontakt**. Слабо и нормальные впитывающие основания прогрунтовать материалом **Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat** в соответствующем разбавлении (см. главу

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести **Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat** разбавленной 1 часть концентрата + 3 части воды.

Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения плесенью, грибом (при внутренних работах) :

Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку **Alpina EXPERT Bio-Stop Grund**.

Гипсовые штукатурки и шпатлевки: грунтовать материалом **Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat** разбавленной 1 часть концентрата + 3 части воды. Для межслойного обеспыливания после шлифовки допускается разбавление: 1 часть концентрата + 4 части воды.

Покртия с плохой несущей способностью, минеральные

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом **Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat** в соответствующем разбавлении (см. главу Разбавление/Приготовление).

Поверхности с высолами:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой специальной органорастворимой грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высоллами длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах зашпатлевать **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish** (только для внутренних работ). Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina EXPERT Tiefgrund Konzentrat** разбавленной 1 часть концентрата + 3 части

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

Хранить в местах недоступных для детей. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Вредно раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу, может провоцировать аллергическую реакцию при попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.

Гарантийный срок (ВУ) / Срок годности (РУ): в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 576 по состоянию на апрель 2022 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by / www.alpina-farben.ru

КОНТАКТЫ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 96 79, e-mail: info@alpina-farben.by

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, пом. 2, оф. 304, RU-125493, г.Москва, Россия тел.: 8 800 600-58-34; e-mail: alpina@daw-se.ru