

Alpina Долговечная Интерьерная

Шелковисто-матовая интерьерная краска для стен, подвергающихся повышенной нагрузке.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 0,9л; 2,5л; 5л; 10л
База 3: 0,85л; 2,35л; 9,4л

Назначение:

шелковисто-матовая водно-дисперсионная краска для внутренних работ с огромным разнообразием цветов. Особенно износостойкая краска, подходит для стен во всех жилых помещениях с высокими поверхностными нагрузками - для устойчивых к загрязнению и чистых стен.

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая, без растворителей
- Легко наносится валиком
- Высокая износостойкость и укрывистость
- Высокопаропроницаемая

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки внутри помещения:

- известково-цементные штукатурки
- дисперсионные шпатлевки и краски
- гипсовые штукатурки, шпатлевки, гипсокартон
- обои (виниловые, стеклотканевые, флизелиновые, водостойкие бумажные)
- силикатный кирпич и керамический кирпич
- бетон
- деревянные поверхности: фанера, древесно-стружечные плиты (ДСП), ориентированно-стружечные плиты (ОСП (OSB)), обшивочная доска (вагонка).

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная
База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint. Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3 заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, полное высыхание длится 2-3 дня. .
При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Степень глянца:

среднегляцевая (шелковисто-матовая)

Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью. Перед использованием краску тщательно перемешать.
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя.
При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.
Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 8 час.
База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные подложки рекомендуется использовать краску в Базе 1 для 1-го слоя, предварительно отколеровав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия в Базе 3.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 130мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Необходимость предварительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)

Грунтовочное покрытие:

Alpina Долговечная Интерьерная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Долговечная Интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Состав:

поливинилацетатэтиленовая дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



Долговечная Интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Известково-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка (разбавленной водой 1:1) или Грунтовка Специальная Интерьерная, разбавленная в соотношении 1:2 водой (1 часть грунтовки - 2 части воды по объёму).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить. На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Долговечная интерьерная** разбавленной водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунтовка.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Долговечная интерьерная** разбавленной максимум 5 % воды.

Деревянные поверхности:

- Инструмент: валик из микрофибры с длиной ворса 6-8 мм, флейцевая (плоская) кисть с искусственной или смешанной щетиной.
- После нанесения 1-го грунтовочного слоя краски рекомендуется промежуточная шлифовка шкуркой или бруском с зернистостью 150-180, обеспыливание и последующее нанесение 2-ух слоев краски с промежуточной сушкой мин. 6-8 час.
- Данный продукт не предотвращает выход смол или водорастворимых пигментов из древесины при их высоком содержании.

Помещения с высокой влажностью и основания с опасностью поражения плесенью, грибком :

Поверхности с плесенью и грибами очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку **Alpina Грунтовка против плесени**. Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная**. При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация по состоянию на март 2022 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.