

DYOMARINE®

Лак для яхт

428



ОПИСАНИЕ: Прозрачный, яхтный глянцевый лак на уретан-алкидной основе. Устойчив к царапинам и истиранию, ультрафиолету и химическим веществам. Обладает высоким блеском и повышенной твердостью. Не желтеет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для покрытия деревянных частей морских судов (но не палубы!), деревянных деталей внутри и снаружи зданий, мебели, столярных изделий.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, без следов масел, жиров и грязи. Свежую древесину необходимо очистить от смолы, пропитать Бесцветным предохранителем древесины **PINOSTAR 979** (либо цветными 980).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: При использовании кисти или валика, готов к применению без добавления растворителя. При нанесении краскопультом, 1 литр лака разводится 10% Синтетического растворителя **SYNTHETIC THINNER**. Рекомендуется покрыть лаком не менее 3-х слоев, с промежуточной сушкой в одни сутки. Оптимальное нанесение при температуре 25°C. В случае нанесения лака при повышенной температуре, поверхность следует ошкуривать после высыхания каждого слоя. По окончании работы, инструменты очистить Синтетическим растворителем **SYNTHETIC THINNER**.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (25°C): Поверхностное высыхание – 15-30 минут, на отлип – 1,5-2 часа, отвердевание – 4-6 часов.

РАСХОД: 12-15 м²/л в один слой (в зависимости от структуры поверхности).


УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: Не менее 5 лет при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов. Хранить в прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	бесцветный
Плотность (25°C), гр/см ³	0,90 - 0,94
Глянцевость	глянцевый
Упаковка	0,75 л / 2,5 л / 15 л



Очистить поверхность



Использовать растворитель **SYNTHETIC THINNER**



Перемешать




Наносить краскопультом



Наносить кистью или валиком




Хранить в плотно закрытой упаковке



Между слоями 24 часа



Поверхностное высыхание – 15-30 мин., на отлип – 1,5-2 часа, отвердевание – 4-6 часов



Температура нанесения от +5°C до +35°C



Хранить в прохладном месте

